

КАРТОННО-БУМАЖНАЯ ФАБРИКА «GOFROTARALUX»**КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО
КАРТОНА**

Предназначен для изготовления плоских слоев картона

Наименование показателя	Норма						
Масса бумаги площадью, г/м ² ,	100±6	115±6	125±6	135±6	140±8	150±9	175±9
Толщина, мм	0,02 0,18± 0,04	0,02 0,20± 0,04	0,02 0,22± 0,04	0,02 0,23± 0,04	0,02 0,25± 0,04	0,02 0,27± 0,04	0,02 0,31± 0,04
Абсолютное Сопротивление продавливанию, кПа	300	310	340	350	390	420	440
Впитываемость по верхней стороне (Кобб60), г/м ² , не более	40						35
Разрушающее усилие при сжатии кольца поперечном направлении, Н, не менее	100	110	130	150	150	160	240
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии, в поперечном направлении, кН/м, не менее	1,6	1,7	1,8	2,0	2,0	2,2	3,1
Влажность,%	6 - 9						
Прочность Поверхности по Деннисону, не менее	14						